



65
χρόνια
σεβασμό στον μάστορα

δομικά υλικά
construction materials

Τεχνικές Προδιαγραφές
Ημερομηνία Έκδοσης: 23/09/2013
Αριθμός Έκδοσης: 4η

Atlacoll no45

Πανίσχυρη, ξυλόκολλα Κρυσταλλιζέ ρευστή
Ταχείας Πήξεως



Περιγραφή

Η Atlacoll no45 είναι άοσμη ξυλόκολλα κρυσταλλιζέ ρευστή ταχείας πήξης.

Κατατάσσεται σαν κόλλα D2 σύμφωνα με το πρότυπο EN204.

Ιδανική για Κάθε είδους ξύλα (σκληρά και μαλακά), Καπλαμά, Νοβοπάν, Κόντρα πλακέ, MDF, Φορμάικα και Hardboard. Επίσης, είναι κατάλληλη για Φελιζόλ, Φελλό, Γυψοσανίδα, Χαρτόνι και Χαρτί.

• Πανίσχυρη ξυλόκολλα - Πιο δυνατή από το ίδιο το ξύλο.

Προετοιμασία

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.

Κλείνετε καλά τη συσκευασία της κόλλας μετά από κάθε χρήση.

Εφαρμογή

Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες που θα συγκολληθούν είναι στεγνές, καθαρές και εφαρμόζουν καλά μεταξύ τους.

- Εφαρμόστε ισόπαχη στρώση κόλλας στη μια επιφάνεια¹ και αφήστε να «τραβήξει» 2-3 λεπτά.
- Φέρτε σε επαφή τις δύο επιφάνειες, εντός 5-10 λεπτών.
- Πρεσάρτε ομοιόμορφα για 20 λεπτά τουλάχιστον². Χρησιμοποιήστε μετά από 24 ώρες.

¹ για απορροφητικά υλικά εφαρμόστε και στις δύο επιφάνειες.

² Ο χρόνος πρεσαρίσματος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και υγρασία του χώρου εφαρμογής, αλλά και από την απορροφητικότητα και υγρασία του ξύλου. Μπορεί να κυμαίνεται από 20 λεπτά έως 8 ώρες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύσταση:	Παχύρευστο PVA
Χρώμα:	Λευκή, όταν στεγνώσει γίνεται διάφανη
Ιξώδες:	140 ± 20 Poise (20°C)
Πυκνότητα:	1,07 ± 0,05 Kg/L (20°C)
Στερεά κατά βάρος:	46 ± 1%
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +8°C έως +35°C
Αντοχή σε απόσπαση:	≥ 4,0 N/mm ² μετά από 48 ώρες
Αραίωση με νερό:	Έως 5%
Θερμοκρασία αντοχή σε πρέσα:	Έως 110°C για 2 ώρες
Κατανάλωση:	50-250 gr/m ²

Αποθήκευση

5°C - 35°C.

Προληπτικά μέτρα

Προστατεύστε το προϊόν από παγετό.

Αποφεύγετε την εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C. Αποφεύγετε τις συγκολλήσεις υγρών ή φρέσκων ξύλων. Αποφεύγετε τη μηχανική καταπόνηση επίπλων και ξύλινων κατασκευών, πριν την πάροδο 24 ωρών από την επάλειψη της κόλλας.

Συσκευασίες

200 gr.	1/2	750 gr.	1/1	5/1	20/1
---------	-----	---------	-----	-----	------



65

χρόνια

σεβασμό στον μάστορα

δομικά υλικά

construction materials

Atlacoll no45

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 23/09/2013

Αριθμός Έκδοσης: 4η

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες-προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

