



# ATLATHERM



## ATLATHERM PR SILICONE

### Σιλικονούχο Ακρυλικό Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων



- Μεγάλη διεισδυτικότητα και αδιαβροχοποίηση
- Ισχυρή πρόσφυση και εξαιρετικές αντοχές στα αλκάλια
- Βελτιώνει την αντοχή του σοβά
- Σταθεροποιεί σαθρά κονιάματα
- Κατάλληλο για απορροφητικές επιφάνειες
- Υψηλή απόδοση και ομοιόμορφο άπλωμα
- Άρρηκτη πρόσφυση ακόμη και σε λείες επιφάνειες
- Πολύ υψηλές αντοχές στη τριβή
- Εξαιρετική καλυπτική ικανότητα
- Χρωματίζεται μέσω του Συστήματος ART & COLOR της ATLACOLL
- Βάσενος νερού, πολύ χαμηλό VOC και ελεύθερο από APEO
- Εύκολη εφαρμογή
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης



#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ATLATHERM SILICONE PRIMER είναι λευκό, σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι νερού, με χαλαζιακούς κόκκους, έτοιμο προς χρήση. Δημιουργεί μια ελαφρώς αδρή επιφάνεια που εξασφαλίζει άρρηκτη πρόσφυση στους τελικούς παστώδεις σοβάδες που θα ακολουθήσουν, ενώ ταυτόχρονα μειώνει και σταθεροποιεί την απορροφητικότητα των δομικών επιφανειών διασφαλίζοντας την ομοιομορφία στην απόχρωση της τελικής επιφάνειας, ειδικά όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σκούρες αποχρώσεις σοβά. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε επιφάνειες από σοβά, σκυρόδεμα, γυψοσανίδα και επιφάνειες βαμμένες με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Έχει υψηλή αντοχή στα αλκάλια, μεγάλη απόδοση και βελτιώνει την εμφάνιση, καλυπτικότητα, πρόσφυση και την αντοχή των ακρυλικών, σιλικονούχων και σιλοξανικών σοβάδων ATLATHERM PS FIBER, ATLATHERM PS FIBER FLEX, ATLATHERM PL ETICS, ATLATHERM PL FLEX αντίστοιχα, σε λείες ή ανομοιόμορφες επιφάνειες. Προτείνεται να χρησιμοποιείται χρωματισμένο στην ίδια ή παραπλήσια απόχρωση με τον σοβά, ειδικά όταν εφαρμόζονται αποχρώσεις των σοβάδων ATLATHERM PS FIBER, ATLATHERM PS FIBER FLEX, ATLATHERM PL ETICS, ATLATHERM PL FLEX. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης ATLATHERM SYSTEM της ATLACOLL.

#### ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το ATLATHERM SILICONE PRIMER χρησιμοποιείται ως έτοιμο προς χρήση αστάρι για την εξασφάλιση αδρότητας στο υπόστρωμα, ώστε να ενισχυθεί η πρόσφυση του σοβά που θα ακολουθήσει. Ιδανικό για λείες επιφάνειες όπως εμφανές σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες κλπ., αλλά και για απορροφητικές επιφάνειες π.χ.

Όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, πολυάριθμων δοκιμών, μακροχρόνιας έρευνας, πολλών τεχνικών εφαρμογών, καθώς και της τρέχουσας γνώσης και πολλών ετών εμπειρίας μας. Όλες οι αναφερόμενες πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει να λαμβάνονται ως ενδεικτικές, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Η Εταιρεία καλύπτει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, οι τιμές και η διαθεσιμότητα του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και τις επίσημες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να ενοποιηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Για το λόγο αυτό, ο εκάστοτε χρήστης είναι υπεύθυνος να επιβεβαιώσει εκ των προτέρων ότι το υλικό είναι κατάλληλο για την επιθυμητή χρήση, και κατά συνέπεια, φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Προδιαγραφών, που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας [www.atlacol.gr](http://www.atlacol.gr).





# ATLATHERM



## ATLATHERM PR SILICONE

Βασική στρώση σοβά. Προτείνεται να χρησιμοποιείται χρωματισμένο στην ίδια ή παραπλήσια απόχρωση με το σοβά, ειδικά όταν εφαρμόζονται αποχρώσεις των παστώδη σοβάδων ATLATHERM PLASTER, ATLATHERM PLASTER FLEX, ATLATHERM SILICONE PLASTER, ATLATHERM SILICATE PLASTER. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Το ATLATHERM SILICONE PRIMER εφαρμόζεται:

- Σε εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους και δάπεδα
- Σε λείες ή μη απορροφητικές επιφάνειες όπως σε εμφανές σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, πλινθοδομές, σοβάδες, μωσαϊκά, μέταλλα, κτλ.
- Σε γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, μοριοσανίδες θερμομονωτικές πλάκες πολυστερίνης, κτλ.
- Σε παλιές βαφές

Δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες πρόσφυσης για:

- Επιχρίσματα, τσιμεντοειδής σοβάδες και σοβάδες ακρυλικής διασποράς
- Υδατοδιαλυτά χρώματα και βαφές
- Κόλλες πλακιδίων, αυτοεπιτεδούμενα τσιμεντοκονιάματα κτλ.
- Στεγανωτικά και επισκευαστικά κονιάματα κτλ.
- Πατητές τσιμεντοκονίες

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Χαρακτηριστικό      | Τιμή                       |
|---------------------|----------------------------|
| Μορφή               | Παχύρευστο υγρό            |
| Αποχρώσεις          | Λευκό                      |
| Πυκνότητα           | 1,49 ± 0,015               |
| pH                  | 8-8,5                      |
| Στην αφή            | 1-2 h                      |
| Χρόνος επανακάλυψης | 4-6 ώρες                   |
| Ιξώδες 25°C         | 120 ± 2 KU                 |
| Κατανάλωση          | 150 - 200 g/m <sup>2</sup> |

### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια που θα ασταρωθεί πρέπει να είναι συμπαγής, στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λιπαρές ουσίες, ρύπους, παλιές επικαλύψεις, άλατα και σαθρά στοιχεία.

#### 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πριν τη χρήση, αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές μίγμα. Στη συνέχεια, εφαρμόστε μία ομοιόμορφη στρώση ATLATHERM PR SILICONE με ρολό ή πινέλο. Το αστάρι μπορεί να αραιωθεί έως 10% με καθαρό νερό, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον επιθυμητό βαθμό ενίσχυσης του υποστρώματος. Μετά το στέγνωμά του, τουλάχιστον 1-3 ώρες, ακολουθεί η εφαρμογή του παστώδους σοβά. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία).

#### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

150-200 g/m<sup>2</sup>, ανά στρώση, ανάλογα με το είδος της εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

#### ΑΡΑΙΩΣΗ

Δεν απαιτείται. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Εάν χρειαστεί, αραιώστε έως 10% με καθαρό νερό, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον επιθυμητό βαθμό ενίσχυσης του υποστρώματος.

#### ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ στους 20°C, 65% RH (Σχετική Υγρασία):

**Στην αφή:** 15-45 λεπτά.

**Επαναβαφή ή επικάλυψη με παστώδη σοβά:** μετά από 3-5 ώρες περίπου, ανάλογα με τις συνθήκες.

Όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, πολυάριθμων δοκιμών, μακροχρόνιας έρευνας, πολλαπλών τεχνικών εφαρμογών, καθώς και της τρέχουσας γνώσης και πολυετούς εμπειρίας μας. Όλες οι ανεπάρκειες πληροφοριών και προειδοποιήσεις πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Η Εταιρεία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προειδοποιήσεις, οι τιμές και η διαθεσιμότητα του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και τις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να ενισχυθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Για το λόγο αυτό, ο εκάστοτε χρήστης είναι υπεύθυνος να επιβεβαιώσει εκ των προτέρων ότι το υλικό είναι κατάλληλο για την επιθυμητή χρήση, και κατά συνέπεια, φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Προδιαγραφών, που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας [www.atlacol.gr](http://www.atlacol.gr).





# ATLATHERM



## ATLATHERM PR SILICONE

### Π.Ο.Ε.

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/ζ "Αστέρια", Τύπος Υ): 30 g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29 g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

### ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε λευκό και μπορεί να χρωματιστεί σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων ART & COLOR της ATLACOLL.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Στην συνέχεια, καθαρίστε τα εργαλεία με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού.

### ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία παραμένει σταθερή για 12 μήνες εάν διατηρείται σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C. Μετά την εφαρμογή, σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε ξηρό περιβάλλον προστατευμένο από τον ήλιο, την υγρασία και τον παγετό.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε δοχεία των 15 Kg. σε παλέτες 660 Kg. και σε δοχεία των 5 Kg. σε παλέτες 600 Kg.

### ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Η θερμοκρασία αέρα, υλικού και υποστρώματος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C και/ή σχετική υγρασία να μην υπερβαίνει το 80%
  - Μην το εφαρμόζετε σε επιφάνειες με υγρασία άνω του 4%
  - Αποφεύγετε την εφαρμογή όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι ή επικρατούν συνθήκες καύσωνα, βροχής ή παγετού
  - Προστατέψτε την ασταρωμένη επιφάνεια από βροχή, με λινάσσα, όταν το υλικό έχει εφαρμοστεί τις πρώτες 2-3 ώρες
  - Υψηλή σχετική υγρασία και χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να παρατείνουν σημαντικά το χρόνο στεγνώματος
  - Κατά την αποθήκευση πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης. Υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να επιταχύνουν την καθίζηση των χαλαζιακών αδρανών
  - Δεν ενδείκνυται για μη απορροφητικές επιφάνειες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ATLABOND QUARTZ PRIMER
- Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση και διαχείριση του προϊόντος, ανατρέξτε στην ετικέτα του δοχείου. Για πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες προφύλαξης, ανατρέξτε στο πιο πρόσφατο Φύλλο Δεδομένων Ασφάλειας Ασφαλείας το οποίο περιέχει οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων για Ελλάδα: 210 7793 777 / για ΚΥΠΡΟ 1401.

Όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, πολυάριθμων δοκιμών, μακροχρόνιας έρευνας, πολλών τεχνικών εφαρμογών, καθώς και της τρέχουσας γνώσης και ποικίλων εμπειριών μας. Όλες οι ανεπίσημες πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν υπόψη ως ενδεικτικές, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Η Εταιρεία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, οι τιμές και η διαθεσιμότητα του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και τις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να ενοσθευθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Για το λόγο αυτό, ο εκάστοτε χρήστης είναι υπεύθυνος να επιβεβαιώσει εκ των προτέρων ότι το υλικό είναι κατάλληλο για την επιθυμητή χρήση, και κατά συνέπεια, φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Προδιαγραφών, που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας [www.atlacol.gr](http://www.atlacol.gr).

